



KG02 Knauf F2 - Glet superfin gata preparat pentru aplicare manuală sau automatizată

Caracteristici

Knauf F2 este o masă de șpaclu pe bază de ip-sos și rășini acrilice în dispersie, concepută pentru finisarea suprafețelor mari, continue precum plăci de gips-carton, tencuieli vechi sau noi și suprafețe din beton. Adecvat pentru umplerea rosturilor pentru plăci de gips-carton cât pentru finisări locale și reparații. Potrivit pentru aplicare mecanizată cu mașini de tencuit PFT SAMBA.

Caracteristici principale:

- gata preparat
- consistență moale
- ușor de întins
- grosimi de aplicare de la 0 mm până la 3 mm
- randament ridicat
- aderență ridicată
- recomandată pentru finisarea suprafețelor mari

- pentru rostuirea plăcilor de gips-carton cu canturi AK
- nu se prelinge
- fălțuire ușoară

Utilizare

Knauf F2 este o masă de șpaclu de calitate superioară, aplicată în strat subțire, cu grosimea de 0-3 mm. Ideală pentru obținerea unor suprafețe netede și uniforme.

Knauf F2 se poate utiliza pentru finisarea suprafețelor interioare:

- ca strat final peste rosturile umplute cu pastă

de umplere a rosturilor Knauf Uniflott sau Knauf Fugenfuller Leicht;

- pentru netezirea suprafețelor continue, în strat subțire, pe tencuieli curățate (din ipsos, var, var-ciment), suprafețe din beton, beton celular autoclavizat, beton poros, plăci de gips-carton;

- pentru finisarea tencuielilor portante;
- ca și suprafață suport pentru zugrăveli din materiale minerale de calitate superioară;
- pentru gletuirea suprafețelor din plăci de gips-carton și umplerea rosturilor cu cant tip AK;

Mod de aplicare :

Suprafața suport va fi uscată, solidă, fără exfolieri sau eflorescențe, curată și uniformă. În cazul unor neplaneități locale acestea vor fi umplute cu pasta Knauf Uniflott sau Knauf

Fugenfuller Leicht. În mod analog se va proceda și la umplerea rosturilor dintre placile de gips-carton. Este necesară îndepărtarea prealabilă a straturilor sau a eventualelor produse aplicate

anterior (vopsea de ulei, zugrăveli în umă, adezivi, tapet etc.).

Prelucrarea suprafețelor:

Suprafața de aplicare trebuie să fie stabilă, uscată, curată și fără praf. Suprafețele cu capacitate mare de absorbție (beton poros, BCA), se consideră necorespunzătoare pentru aplicarea directă a produsului Knauf F2. În acest caz, anterior operațiilor de finisare cu Knauf F2 se aplică (amorsa) grundul Knauf

Aufbrennsperre diluat în proporție de 1:3, Knauf Grunddiemittel sau Knauf Tiefengrund după caz. Pentru tencuieli minerale de calitate superioară, vopsele pe bază de disperse apoase este recomandat amorsarea cu grund pe bază de rășini epoxidice Knauf Haftemulsion diluat cu apă în proporție de 1:2 sau 1:3. Pentru suprafețele din

beton, utilizați grundul Knauf Betokontakt nediluat. Pentru alte suprafețe cu capacitate mare de absorbție utilizați grundul Knauf Aufbrennsperre în proporție de 1:3 sau Knauf Grundiumittel, Knauf Tiefengrund.

Mod de utilizare :

Dacă este necesar, Knauf F2 poate fi diluat cu o cantitate mică de apă. După deschiderea găleții, omogenizați conținutul. Vasul în care se amestecă precum și uneltele aferente trebuie să fie curate.

Unelte: Gletieră din oțel inoxidabil

Produsul Knauf F2 se întinde pe suprafață cu ajutorul unei gletiere din oțel inoxidabil sau din plastic. Canturile de tip AK a plăcilor de gips-carton Knauf cu se armează cu bandă

din hârtie sau bandă din fibră de sticlă. Pentru aplicarea stratului final, straturile anterioare trebuie să fie uscate și cu absorbție uniformă. Pentru aplicarea în grosime mai mare de 3 mm, se vor aplica mai multe straturi. În cazul unor pereți cu neplaneități severe, se va aplica Knauf F2 din din mai multe straturi.

Temperatura exterioară nu trebuie să fie mai mică de +10°C și să nu depășească + 25°C. Knauf F2 se poate folosi doar în cazul

în care nu sunt prognozate schimbări bruște de umiditate și temperatură.

Knauf F2 se întărește prin uscare, iar durata de procesare depinde de temperatura și umiditatea reală a aerului din încăperea. După uscare / întărire, se poate șlefui. După utilizare, curățați uneltele, cu apă.

Mod de aplicare :

Densitate cca. 1,75 kg/dm³
Temp. în timpul șpăcluirii: de la +10 °C la +25 °C

Consum: pentru aplicarea pe suprafețe continue cca. 1,5-1,6 kg/m²/mm
pentru șpăcluirea canturilor cca. 0,15 kg/bm

Depozitare

Se va feri de îngheț, temperaturi ridicate și expunerea directă la radiația solară. Clasa

de rezistență la foc A2-S1, d0. Nu este încadrat în categoria materialelor periculoase.

Nu se lasă la îndemâna copiilor. După utilizarea produsului, aerisiți bine încăperile.

Ambalaj

20kg

Ambalat în paleți

480 kg, 24 buc./palet

Codul produsului

20 kg 153449

☎ Telefon: 021 - 650.00.40

☎ Fax: 021 - 650.00.48

▶ www.knauf.ro

@ office@knauf.ro

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția producătorului se referă exclusiv la calitatea materialelor, a componentelor de sistem și a sistemelor în ansamblul lor. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive și statice ale sistemelor Knauf sunt valabile numai în condițiile utilizării materialelor și componentelor de sistem conform fișelor tehnice Knauf sau a produselor recomandate în scris de către compania Knauf. Indicațiile privind consumurile specifice de materiale sau componente de sistem sunt stabilite pe baza experienței producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile menționate în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Utilizatorul/Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul sau sistemul este adecvat domeniului de utilizare și condițiilor specifice din șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea Knauf Gips SRL.

Adresa: 013702 București, sector 1, Piața Presei Libere nr.3-5, City Gate Building-South Tower, Etj.4

versiunea RO 10/2010
versiunea DE 04/2008